

LEITKARTENKARTON

grafisches Papier / Feinpapier und- karton



Hauptsorte: Feinpapier und -karton

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: satiniert

Technische Richtlinien für LEITKARTENKARTON:

Eigenschaft/Einheit		Toleranz	Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	400	± 15	ISO 536
Dicke, µm	415	± 15	ISO 534
Glätte Bekk, sec	40	± 10	ISO 5627
Weißer R 457, %	110	± 2	ISO 2470
Wachstest Dennison	> 14		T 459 OS -75
Steifigkeit längs, mN	> 340		ISO 2493
Steifigkeit quer, mN	> 180		ISO 2493