

OFFICE STANDARD CUTSIZE

Officepapier



Hauptsorte: h'frei ungestrichen

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: ungestrichen

Technische Richtlinien für OKASTAR:

| Eigenschaft/Einheit | Zielwert | Standardwerte | | Prüfmethode |
|----------------------------------|----------|---------------|------|-----------------|
| Flächengewicht, g/m ² | 80.0 | 76.8 | 83.2 | ISO 536 |
| Dicke, µm | 107 | 102 | 112 | ISO 534 |
| Steifigkeit längs, mN | | ≥ 100 | | ISO 2493-1 |
| Steifigkeit quer, mN | | ≥ 35 | | ISO 2493-1 |
| Zugbeanspruchung längs, kN/m | | ≥ 4.7 | | ISO 1924-2 |
| Glätte Bendtsen, ml/min | 180 | 120 | 240 | ISO 8791-2 |
| Luftdurchlässigkeit, ml/min | | ≥ 1700 | | ISO 5636-3 |
| Feuchtigkeit, % | 4.0 | 3.5 | 4.5 | ISO 287 |
| Formation, # | | ≥ 30 | | Interne Methode |
| Weisse, CIE | 161 | 158 | 164 | ISO 11475 |
| Weisse D65, % | 110 | 107 | 113 | ISO 2470-2 |
| Opazität, % | 93 | ≥ 91 | | ISO 2471 |