

## RAFLATAC POLYPRINT 100

### PE Folie



**Hauptsorte:** Haftpapier, weiß

**Stoffklasse:** Folie

**Oberfläche:** matt gestrichen

#### Technische Daten

Flächengewicht	80 g/qm	DIN 53352
Dicke	105 µm	DIN 53370
Biegesteifigkeit MD	45 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455
Biegesteifigkeit CD	35 N/mm <sup>2</sup>	DIN 53455
Opazität	93 %	DIN 53146/1
Bruchdehnung MD	157 %	DIN 53455
Bruchdehnung CD	105 %	DIN 53455

#### Druckeigenschaft

Flexodruck, Hochdruck, Siebdruck und Offsetdruck.

Laserdrucker (Kaltfixierung), Matrixdrucker. Wärmeübertragung mit ausgewählten Bändern. Es sollten spezielle Tinten für nicht absorbierende Materialien verwendet werden.

#### Kleber 97A

Dispersionskleber auf Acrylbasis Permanent, universell einsetzbar für synthetischen Folien. Gute Haftung und Hitzebeständigkeit. Exzellente Reinheit, UV-Stabilität und wasserresistent.

Tack min	8 N	FTM 9
Shear min	8 h	FTM 8
PE-looptack min	5 N	modified FTM 9

Beschränkte Haftung bei niedrigeren Temperaturen.

#### Abdeckpapier KRAFT 130

Weiß, holzfrei

Flächengewicht	135 g/qm	ISO 536
Dicke	134 µm	ISO 534
Biegesteifigkeit MD	7,5 kN/m	ISO 1924
Biegesteifigkeit CD	3,7 kN/m	ISO 1924

#### Leistung

Totale Dicke	259 µm
Minimale Hafttemperatur	10
Gebrauchstemperatur	-20 bis 100°

#### Lagerung

Ab Herstellungstag: 24 Monate, unter FINAT definierten Lagerbedingungen (+20-25°C und RH 40-50%). Verlängerte Lagerungen bei höheren Temperaturen und/oder Feuchtwerten verkürzen die Lagerzeit.

#### Information

Verfügbarkeit	Standard Sortiment (weitere Größen und/oder Komponenten auf Anfrage verfügbar)
Standardgröße	50 x 70 cm
Verpackung	geriest / ungeriest

Für weitere Informationen zu Kennzeichnungsanwendungen auf Lebensmitteln, kontaktieren Sie bitte Ihren Verkaufsmitarbeiter zum Erhalt einer Konformitätserklärung (DoC).

Spielzeugkennzeichnung: Dieses Produkt entspricht der Europäischen Norm EN71-3:2013 „Sicherheit von Kinderspielzeug“.

Die Leistungen des Produkts sollte immer unter den tatsächlichen Anwendungsbedingungen getestet werden. Die Empfehlungen basieren auf aktuellsten Kenntnissen und Erfahrungen. Wird das Produkt außerhalb der Bedingungen des Herstellers verwendet, wird keine Haftung für verursachte Schäden übernommen. Der Verwender des Produkts ist allein dafür verantwortlich, dass das Produkt für seine beabsichtigte und nach eigenem Ermessen festgelegte Anwendung geeignet ist. Der Verwender muss alle geltenden Gesetze und/oder Prüfanforderungen für den fertigen Artikel einhalten und ist für die Vermarktung dessen verantwortlich.

Diese Veröffentlichung stellt keine ausdrückliche oder stillschweigende Garantie dar. Sie ist nur für den Empfänger bestimmt und kann dadurch nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Verwendung des Produkts in Verbindung mit anderen Materialien.