

SPRINT

grafisches Papier / Bilderdruck



Hauptsorte: h¹haltig glänzend gestrichen

Stoffklasse: fein holzhaltig

Oberfläche: glänzend gestrichen

Zertifizierung: PEFC 100% (ab Lager)

Technische Richtlinien für SPRINT:

| Eigenschaft/Einheit | Toleranz | | | | Prüfmethode |
|----------------------------------|----------|------|------|------|-------------|
| Flächengewicht, g/m ² | 65 | 70 | 80 | 90 | ISO 536 |
| Dicke, µm | 53 | 57 | 65 | 73 | ISO 534 |
| Volumen, cm ³ /g | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | ISO 534 |
| Rauheit Bendtsen, ml/min | 50 | 50 | 60 | 60 | ISO 8791-2 |
| Glätte Bekk, s | 350 | 350 | 350 | 350 | ISO 5627 |
| Glanz Gardner, % | 60 | 60 | 60 | 60 | ISO 8254-1 |
| Weissgrad CIE, % | 106 | 106 | 106 | 106 | ISO 11475 |
| Weissgrad ISO (D65), % | 88 | 88 | 88 | 88 | ISO 2470 |
| Opazität, % | 90 | 91,5 | 94 | 95,5 | ISO 2471 |

Es handelt sich um Richtwerte.

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers.