

# Technisches Datenblatt

Perfekt rübergebracht auf

BERBERICH  
PAPIER

## ALLEGRO GLOSS

grafisches Papier / Bilderdruck



**Hauptsorte:** h'frei glänzend gestrichen

**Stoffklasse:** holzfrei

**Oberfläche:** glänzend gestrichen

**Zertifizierung:** 100 % PEFC (ab Lager), EU-Ecolabel



### Technische Richtlinien für ALLEGRO GLOSS:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m <sup>2</sup>	90	100	115	135	150	170	200	250	300	350*	400*	ISO 536
Weißegrad nach ISO (illuminant D65/10°), %	96	97	98	98	98	98	98	98	98	98	98	ISO 2470-2
Weißegrad nach CIE, %	124	125	126	126	126	126	126	126	126	126	126	ISO 11475
Opazität, %	90	92	93,5	95	96	97	98	98,5	99	99,5	99,5	ISO 2471
Glanz TAPPI 75°, %	66	66	66	66	66	66	66	68	68	68	68	ISO 8254-1
Rauheit PPS, µm	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	ISO 8791-4
Dicke, µm	64	72	83	95	107	124	148	185	228	273	320	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm <sup>3</sup> /g	0,71	0,72	0,72	0,70	0,71	0,73	0,74	0,74	0,76	0,78	0,80	ISO 534
relative Feuchtigkeit (23° C), %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI 502

\* auf Anfrage erhältlich