

TAURO

grafisches Papier / Naturpapier



Hauptsorte: h⁺frei weiß, Offset

Stoffklasse: holzfrei

Oberfläche: matt

Zertifizierung: 100 % PEFC (ab Lager)



Technische Richtlinien für TAURO:

Eigenschaft/Einheit												Prüfmethode
Flächengewicht, g/m ²	80	90	100*	110*	120*	140*	150*	170*	190*	250*	300*	ISO 536
Weißße nach ISO (illuminant D65/10°), %	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	ISO 2470-2
Weißße nach CIE, %	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	144	ISO 11475
Opazität, %	91,5	93	94,5	95,5	96,5	98	98,5	>99	>99	>99	>99	ISO 2471
Rauheit Bendtsen, ml/min	<400	<400	<400	<400	<400	<450	<450	<450	<500	<600	<700	ISO 8791-2
Dicke, µm	103	114	123	136	146	168	180	200	221	285	342	ISO 534
Spezifisches Volumen, cm ³ /g	1,27	1,25	1,24	1,24	1,20	1,20	1,20	1,17	1,17	1,17	1,15	ISO 534
relative Feuchtigkeit (23° C), %	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	TAPPI 502

* auf Anfrage erhältlich